

DecoBlock[®] **PULIDO**

EXTERIORES BLANCO



DESCRIPCIÓN

DecoBlock[®] Pulido es un compuesto tipo Skim Coat formulado a base de cemento, arenas finas, modificado con polímeros y aditivos para dar acabados ultra finos sobre diversas superficies. Para uso en exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Acabados ultrafinos en paredes y elementos de concreto moldeado.
- Afinados sobre repellos base con **DecoBlock[®] Gris Grueso o Fino**.
- Afinados sobre repellos existentes.
- Acabados sobre tabla yeso, Densglass, Fibrocemento, Durock, etc.
- Reparaciones superficiales sobre acabados existentes.

VENTAJAS

- Alto rendimiento (hasta 30 m² por bolsa).
- Acabado ultrafino.
- Excelente adherencia sobre superficies sin poro.
- Alta resistencia.
- No se agrieta.
- Fácil de aplicar.
- Resistente a la intemperie.
- Resistente a la formación de moho y hongos.
- Color Blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco
Espesor Máximo	3mm
Tiempo de manipulación de la mezcla (potlife)	2 horas
Resistencia a la compresión a los 28 días (ASTM C109)	1,645 psi (116 Kg/cm ²)
Adherencia (ASTM D7234)	≥ 0.5 N/mm ²
Almacenamiento	6 meses en lugar seco y fresco

INSTRUCCIONES DE USO


PREPARAR EL SUSTRATO

Antes de aplicar el **DecoBlock[®] Pulido**, se debe revisar que el sustrato sea estructuralmente estable, esté limpio, libre de polvo, aceites, desmoldantes, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del acabado a la superficie.

Imperfecciones en la superficie tales como agujeros o grietas deben ser reparadas antes de la aplicación.

MEZCLA

1. Usando un recipiente limpio, agregue aproximadamente 7 litros de agua limpia por bolsa de **DecoBlock[®] Pulido** de 20 kgs. (44 lbs.). Se debe de agregar el Polvo al Agua.
2. Mezcle lo suficiente para lograr una mezcla homogénea y libre de grumos. No agregar más agua de lo especificado.



1 bolsa de **DecoBlock[®] PULIDO** de 20 kg.

7 litros de agua.

Mezcla preparada para paredes.

INSTALACIÓN SOBRE PAREDES DE CONCRETO

1. Verificar el estado de las paredes.
2. Limpiar las paredes de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera, etc.
3. Hacer la mezcla en un deposito limpio.
4. Resanar cualquier imperfección, unión o agujeros.
5. Instalar el **DecoBlock® Pulido** con una llana, si la superficie esta nivelada, será suficiente con una capa.
6. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la humedad presente durante la instalación.
7. Lijar las paredes 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

INSTALACIÓN SOBRE PAREDES REPELLADAS O AFINADAS

1. Verificar el estado de las paredes. El repello deberá estar bien aplanado y codaleado.
2. Limpiar las paredes de excesos de mezcla, clavos, restos de madera, etc.
3. Hacer la mezcla en un deposito limpio.
4. Resanar cualquier imperfección, unión o agujeros.
5. Instalar la primera capa del **DecoBlock® Pulido** con una llana, para nivelar la superficie.
6. Instalar la segunda capa si es necesario, para dar el acabado final.
7. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la humedad presente durante la instalación.
8. Lijar las paredes 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

INSTALACION DE OTROS RECUBRIMIENTOS

Dependiendo del tipo de recubrimiento es necesario consultar las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, en el caso de las pinturas, se recomienda esperar por lo menos 30 días después de la instalación del **DecoBlock® Pulido** en Exteriores.

CURADO

El **DecoBlock® Pulido** no requiere ser curado después de su instalación.

PRESENTACION

Bolsa de papel de 20 kgs.

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Pulido** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

PRECAUCION

Este material contiene cemento portland que al mezclarse con agua resulta una mezcla altamente alcalina. Use guantes y lentes de seguridad para evitar el contacto directo. Manténgase fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTOS

La bolsa de 20 kgs. rinde aproximadamente:

- Hasta 30 m² sobre paredes de concreto o afinadas, con una capa entre 1 y 1.5 mm.
- Los rendimientos sobre otras superficies no planas, dependerá de la rugosidad del sustrato, y la cantidad de capas de **DecoBlock® Pulido** que se aplique.

GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico. No induzca el vómito.