

## PAVIMENTO

# Tigris

**Tamaño: 45x45cm / 17.71" x 17.71"**

 Interior  
 Acabado Mate  
 Relieve


Tigris


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Resistencia a la flexión	258.00 Kg/cm <sup>2</sup>	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia de abrasión	PEI 3	UNE-EN ISO 10545-7
Largo	450.10 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ancho	450.10 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ortogonalidad (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura central (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura lateral (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Deformación (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2

**INFORMACIÓN DE TARIMAS**

FORMATO	PIEZAS/CAJA	CAJAS/PALLETE	
45x45cm / 17.71" x 17.71"	7	48	
M <sup>2</sup> /CAJA	M <sup>2</sup> /PALLET	KG/CAJA	KG/PALLET
1.42	68.16	23.9	1147


**TIGRIS**

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018. Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

PROPIEDADES QUÍMICAS		
ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.	No se observa defecto de cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11
Absorción de agua, impregnación por ebullición.	7.0%	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH <sub>4</sub> Cl, 100 g/L)	Clase GA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas		
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> en aceite ligero 40% (m/m)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Aceite de Oliva	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Dureza al Rayado de la superficie según MOHS	8	UNE-EN 101

### Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**