

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikaflex® Construction Sealant

Sellador elástico de poliuretano para uso general.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Sikaflex® Construction Sealant** es un sellador elástico para juntas, con base en poliuretano de un componente que cura con la humedad del ambiente, tixotrópico (no escurre) de uso general.

### USOS

- Diseñado para todo tipo de juntas donde la profundidad máxima del sellador no exceda de 12.7mm.
- Adecuado para juntas verticales y horizontales.
- Tiene muchas aplicaciones como un sellador elástico entre materiales con coeficientes de expansión diferentes.

Ideal para:

- Sellado de juntas con gran resistencia a la intemperie, entre ladrillos, bloques, mampostería, madera, fibrocemento, concreto, vidrio y marcos de metal y entre los más diversos materiales de la construcción.
- Sellado de juntas en paredes, pisos, balcones, alrededor de marcos de ventanas o puertas
- Sellado de juntas de dilatación.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta elasticidad: cura hasta una consistencia resistente, duradera y flexible con una resistencia excepcional al corte y al desgarre.
- Relajación de estrés
- Excelente adherencia - se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción sin una imprimación.
- Buena durabilidad y resistencia al envejecimiento.
- No se escurre en juntas verticales
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- No mancha
- A base de uretano; Sugerido por EPA para la reducción de radón
- Se puede pintar con pinturas a base de agua, aceite y goma (ver limitaciones).

- Capacidad de movimiento de  $\pm 35\%$  del ancho promedio de la junta

### INFORMACION AMBIENTAL

- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, Rule 1168
- BAAQMD, Reg. 8, Rule 51

### CERTIFICADOS / NORMAS

- ASTM C 920, tipo S, grado NS, clase 35, uso NT, T, O, M, G.
- Especificación federal TT-S-00230 C Tipo II, Clase A.
- Estándar canadiense CANICGSB 19.13-M87

**Ambiental:**

- LEED® EQc 4.1 SCAQMD Regla 1168 BAAQMD, Reg. 8, Regla 51.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Poliuretano	
Presentación	Cartuchos de 300 ml, cartuchos compuestos a prueba de humedad, 12 pzs / caja	
Color	Blanco y Limestone	
Conservación	Doce (12) meses en envases originales, sin abrir.	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar de 4 a 35°C. Acondicione el material de 18 a 24°C antes de usar.	
Densidad	~1.40 kg/l aprox.	(ISO 1183-1)

## INFORMACION TECNICA

Dureza Shore A	40±5 (21 días)	(ASTM C-661) Ensayado a: 23°C y 50% R.H.
----------------	----------------	--

Tensile Stress at Specified Elongation	~175 psi (1.21 MPa) (28 días)	(ASTM D-412) Ensayado a: 23°C y 50% R.H.
--	-------------------------------	--

Módulo de Elasticidad a Tracción	<b>Tiempo de curado</b>	<b>Tensión</b>	(ASTM D-412) Ensayado a: 23 °C y 50% R.H.	
	21 días	25 %		35 psi (0.24 MPa)
	21 días	50 %		60 psi (0.41 MPa)
	21 días	100 %		85 psi (0.59 MPa)

Elongación a Rotura	~550% (21 días)	(ASTM D-412) Ensayado a: 23°C y 50 % R.H.
---------------------	-----------------	---

Adhesion in Peel	<b>Sustrato</b>	<b>Resistencia al pe- lado</b>	<b>Pérdida de adhe- rencia</b>	(TT-S-00230C, ASTM C-794) Ensayado a: 23 °C y 50 % R.H.
	Concreto	20 lb. (9 kg)	0 %	
	Aluminio	20 lb. (9 kg)	0 %	
	Vidrio	20 lb. (9 kg)	0 %	

Resistencia al Desgarro	~9.82 kg/cm	(ASTM D-624) Ensayado a: 23 °C y 50 % R.H.
-------------------------	-------------	--

Capacidad de Movimiento	±35%	(ASTM C 719)
-------------------------	------	--------------

Resistencia Química	Buena resistencia al agua, ácidos diluidos y álcalis diluidas.
---------------------	--

Resistencia a la Intemperie	Excelente
-----------------------------	-----------

Temperatura de Servicio	-40 a 77 °C
-------------------------	-------------

Diseño de Juntas	El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser $\geq 10$ mm ( $\frac{3}{8}$ pulgada) y $\leq 40$ mm ( $1\frac{1}{2}$ pulgada). Para juntas en fachadas una relación de ancho a profundidad de 2:1, para juntas en pisos una relación de ancho a profundidad de 1:0.8 debe ser mantenido; Para excepciones, ver tabla abajo. Todas las juntas deben estar correctamente diseñadas y dimensionadas de acuerdo con las normas pertinentes, antes de su construcción. La base para el cálculo de los anchos de unión necesarios son el tipo de estructura y sus dimensiones, los valores técnicos de los materiales de construcción adyacentes y el material de sellado de juntas, así como la exposición específica del edificio y las juntas. Para juntas más grandes, comuníquese con Servicio Técnico Sika.
------------------	---

Anchos de junta estándar para juntas entre elementos de fachada de concreto:

Distancia de la junta [m]	Mín. ancho de la junta [mm]	Mín. profundidad de la junta [mm]
2	10	10
4	15	10
6	20	10
8	28	14
10	35	17

Diseño de juntas según las directrices del Instituto SWR de EE. UU. Los selladores deben diseñarse con una profundidad de unión de no menos de 6mm y no más de 12.5mm. Todos los selladores expuestos al tráfico deben tener una profundidad de 12.5mm independientemente del ancho de la junta.

## INFORMACION DE APLICACIÓN

### Consumo

Cartucho de 300 ml: Rendimiento en metro lineal.

	Profundidad 6 mm	Profundidad 10 mm	Profundidad 12.5 mm
<b>Ancho</b>			
<b>6 mm</b>	8 m		
<b>10 mm</b>	5 m	3 m	
<b>12.5 mm</b>	4 m	2.4 m	1.9 m
<b>20 mm</b>		1.5 m	1.2 m
<b>25 mm</b>			0.9 m

### Material de Apoyo

Utilizar fondo de junta de espuma de polietileno de celdas cerradas (ejemplo: **Sikarod®**)

### Temperatura Ambiente

4 a 38 ° C. El sellador debe instalarse cuando la junta está en el rango medio de su movimiento previsto.

### Temperatura del Soporte

+4° C a +38° C. Los selladores deben instalarse cuando los sustratos están en el rango medio de su movimiento previsto.

### Tiempo de Formación de Piel

~180 minutos (23 °C / 50% r.h.)

(CQP 019-1)

### Tiempo Seco al Tacto

~ De 3 a 6 horas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SOPORTE

Limpie todas las superficies. Las paredes de las juntas deben estar firmes, limpias, secas, libres de escarcha y libres de aceite, grasa y otros contaminantes. Instale cinta antiadherente o barra de respaldo de celda cerrada para evitar la adherencia en la base de la junta.

#### Imprimante

La preparación no suele ser necesaria. La mayoría de los sustratos solo requieren primer si las pruebas indican una necesidad. Se deben realizar pruebas de adhesión en sustratos específicos del proyecto y se deben acordar los procedimientos con todas las partes antes de la aplicación completa del proyecto. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Sika para obtener información adicional.

•**Nota:** Los promotores de adherencia **Sika®** ayudan a mejorar el desempeño a largo plazo de una unión sellada, sin embargo, no sustituyen los procedimientos

de limpieza de las superficies ni mejoran su resistencia significativamente. Para detalles sobre el promotor de adherencia **Sika®** específico a emplear, deben llevarse a cabo pruebas de adherencia sobre los sustratos antes de la aplicación. Para mayores detalles y recomendaciones sobre la aplicación por favor contactar al Departamento Técnico de Sika Mexicana.

### METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Temperaturas de aplicación recomendadas: de 4 a 38 °C. Para aplicación en clima frío, acondicione las unidades a aproximadamente 21 °C antes de la aplicación. Para un mejor desempeño, **Sikaflex® Construction Sealant** debe instalarse dentro de la junta cuando el material a sellar esté en el punto medio de su expansión y contracción. Coloque la boquilla de la pistola en la parte inferior de la junta y rellene por completo. Continúe con un flujo constante sin retirar la boquilla para evitar el atrapamiento del aire. Evite la superposición de sellador para eliminar el atrapamiento de aire. La dimensión de la junta debe permitir un mínimo de 1/4

pulg. (6 mm) y un grosor máximo de 1/2 pulg. (12.7 mm) para sellado. El diseño de junta adecuado es a relación 2:1 de ancho respecto a profundidad. Para uso en juntas horizontales en áreas de tráfico, la profundidad mínima absoluta del sellador es de 1/2 pulg. (12.7 mm), se recomienda el uso de rellenos de junta de polietileno de celda cerrada, como el **Sika Rod®**. Alisar para asegurar el contacto total con las paredes de las juntas y eliminar el atrapamiento de aire. Uso de herramienta según sea necesario, seca o con agua limpia.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

El material no curado se puede eliminar con un solvente convencional. El material curado solo se puede eliminar mecánicamente. Para derrames, recolecte, absorba y elimine de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

## LIMITACIONES

- Permita el curado de 1 semana en condiciones estándar al usar el sellador **Sikaflex® Construction Sealant** en situaciones de inmersión total en agua y antes de pintar.
- Evite la exposición a altos niveles de cloro. (El nivel máximo continuo es de 5 ppm de cloro).
- La profundidad máxima del sellador no debe exceder 1/2 pulg. (12.7 mm); La profundidad mínima es de 1/4 pulg. (6.3 mm).
- El ancho máximo del sellador no debe exceder 1 pulg. (25.4 mm).
- La expansión y contracción máximas no deben exceder el 25% del ancho promedio de la junta.
- No curar en presencia de selladores de silicona.
- Evite el contacto con alcohol y otros limpiadores solventes durante el proceso de curado.
- Cuando se usa en concreto verde / nuevo, el concreto debe ser de buena calidad y resistencia, el sellado de concreto de baja resistencia 24 horas después puede afectar la capacidad del sellador para lograr una adhesión adecuada.
- En el concreto húmedo, la fuente de agua debe detenerse 1 hora antes de la aplicación y el concreto debe estar libre de agua estancada.
- No aplique cuando exista una condición de transmisión de vapor de humedad desde el sustrato ya que esto puede causar burbujas dentro del sellador.
- Use cartuchos abiertos el mismo día.
- Cuando aplique sellador, evite el atrapamiento de aire.
- Como el sistema está curado por humedad, permita una exposición suficiente al aire.
- El rendimiento máximo de **Sikaflex® Construction Sealant** depende de un buen diseño de la junta y de la aplicación adecuada con las superficies de la junta

adecuadamente preparadas.

- No alise con soluciones de detergente o jabón que contengan sosa.
- El color blanco tiende a amarillear ligeramente cuando se expone a los rayos UV.
- Los colores claros pueden amarillear si se exponen a elementos de calefacción de gas directo.
- No utilizar en contacto con materiales bituminosos / asfálticos.
- Cuando se cubre en exceso con pinturas a base de agua, aceite y caucho, las pruebas de compatibilidad y adhesión son esenciales.
- No utilice pinturas con base de silicón o que tengan un alto contenido de solventes.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)".

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)".

**Sika Mexicana S.A. de C.V.**  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

**Hoja De Datos Del Producto**  
**Sikaflex® Construction Sealant**  
Febrero 2019, Versión 01.01  
020511010000000070

SikaflexConstructionSealant-es-MX-(02-2019)-1-1.pdf

