


Voss 60

60 x 60 cm



Grey



Ivory



White

Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Gres
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Natural
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Recto



Contenido por caja:

Piezas	4
Metros cuadrados	1.44
Peso aproximado	30.5 Kilógramos
Cajas por pallet	36
Peso por pallet	1100 Kilógramos
Altura del pallet	75 centímetros

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.												
60 x 60	Grey	7	IV	3% < E ≤ 6%	R 10	≥ 1 000	35 N/mm ²	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
60 x 60	Ivory	7	IV	3% < E ≤ 6%	R 10	≥ 1 000	35 N/mm ²	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
60 x 60	White	7	IV	3% < E ≤ 6%	R 10	≥ 1 000	35 N/mm ²	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Técnico, Teléfono 55 24 51 35 00
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: info@castel.com.mx
 Prolongación Fulton, número 2, bodega B, colonia La loma,
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.